

KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A.
W GRZYBOWIE 28-200 STASZÓW, POLSKA

SULPHUR MINES AND CHEMICAL WORKS „SIARKOPOL”
IN GRZYBÓW 28-200 STASZÓW, POLAND
Tel. (48)(15) 864 8000 Fax: (48) (15) 864 3717
e-mail : kizchs@pro.onet.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

POLSINEX 20 POLSINEX 33

1. **Postać:** proszek barwy żółtej.

2. **Parametry jakościowe:**

▪ zawartość siarki całkowitej	%	80 ± 1	67 ± 1
▪ zawartość siarki nierozpuszczalnej w siarce całkowitej	% min.	90	90
▪ zawartość oleju	%	20 ± 1	33 ± 1
▪ uziarnienie:			
pozostałość na sicie 63 µm	% max	2,0	2,0
pozostałość na sicie 125 µm	% max	0,5	0,5
▪ zawartość popiołu	% max	0,05	0,05
▪ kwasowość w przeliczeniu na H ₂ SO ₄	% max	0,20	0,20

Parametry uziarnienia oraz zawartość oleju – do uzgodnienia.

Zakres kontroli jakościowej produktu oraz forma atestu – do uzgodnienia.

3. **Opakowanie:**

- **POLSINEX 20:** worki polietylenowe po ok. 20 kg na palecie (1000 x 1200) po ok. 1 000 kg netto
- **POLSINEX 33:** worki polietylenowe po ok. 25 kg na palecie (1000 x 1200) po ok. 1 000 kg netto

4. **Transport drogowy, kolejowy:** nie podlega przepisom ADR, RID
(certyfikat klasyfikacyjny Nr 099/IPO/2003).

5. **Dodatkowe informacje:** karty charakterystyki