

KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI
„SIARKOPOL” S.A.
W GRZYBOWIE

28-200 STASZÓW, POLSKA
tel. (48 15) 864 80 00
fax: (48 15) 864 37 17
e-mail :kizchs@pro.onet.pl



SIARKA MIELONA OLEJOWANA 1 %

1. **Postać:**

Proszek barwy żółtoszarej.

2. **Parametry jakościowe:**

Zawartość kwasów w przeliczeniu na H ₂ SO ₄	% m/m max	0,005
Zawartość oleju mineralnego	% m/m	1±0,3
Zawartość popiołu (800°C)	% m/m max	0,04
Uziarnienie:		
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm	% m/m max	2,0
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm	% m/m max	0,2

Wartości parametrów uziarnienia produktu ñ do uzgodnienia z odbiorcą.

Opakowanie:

Worki polietylenowe lub papierowe o zawartości 25 kg netto ułożone na paletach 1000 x 1200 mm, ofoliowane folią rozciągliwą.

Nominalna waga jednostki transportowej - 1000 kg netto.

3. **Transport drogowy i kolejowy:**

Nie podlega przepisom RID i ADR (Certyfikat klasyfikacyjny Nr 099/IPO/2003).