

KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI  
„SIARKOPOL” S.A.  
W GRZYBOWIE

28-200 STASZÓW, POLSKA  
tel. (48 15) 864 80 00  
fax: (48 15) 864 37 17  
e-mail :kizchs@pro.onet.pl



---

**SIARKA MIELONA OLEJOWANA 2,5 %**

**1. Postać:**

Proszek barwy żółtoszarej.

**2. Parametry jakościowe:**

Zawartość kwasów w przeliczeniu na H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	% m/m max	0,005
Zawartość oleju mineralnego	% m/m	2,5±0,5
Zawartość popiołu (800°C)	% m/m max	0,04
<b>Uziarnienie:</b>		
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm	% m/m max	2,0
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm	% m/m max	0,2

Wartości parametrów uziarnienia produktu - do uzgodnienia z odbiorcą.

**3. Opakowanie:**

Worki polietylenowe lub papierowe o zawartości 25 kg netto ułożone na paletach 1000 x 1200 mm; ofoliowane folią rozciągliwą.

Nominalna waga jednostki transportowej - 1000 kg netto.

**3. Transport drogowy i kolejowy:**

Nie podlega przepisom RID i ADR (Certyfikat klasyfikacyjny Nr 099/IPO/2003).