

KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A.
W GRZYBOWIE 28-200 STASZÓW, POLSKA

SULPHUR MINES AND CHEMICAL WORKS „SIARKOPOL”
IN GRZYBÓW 28-200 STASZÓW, POLAND
Tel. (48)(15) 864 8000 Fax: (48) (15) 864 3717
e-mail : kizchs@pro.onet.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

SIARKA MIELONA OLEJOWANA

1. **Postać:** proszek barwy żółtoszarej.

2. Parametry jakościowe:		1 %	2 %	2,5 %
▪ zawartość oleju	%	1±0,3	0,75÷2,20	2,5±0,5
▪ uziarnienie:				
pozostałość na sicie 63 µm	% max	2,0	-	2,0
pozostałość na sicie 90 µm	% max	-	7,0	-
pozostałość na sicie 125 µm	% max	0,2	-	0,2
pozostałość na sicie 180 µm	% max	-	0,1	-
▪ zawartość popiołu	% max	0,04	0,15	0,04
▪ kwasowość w przeliczeniu na H ₂ SO ₄	% max	0,005	0,1	0,005

Parametry uziarnienia oraz zawartość oleju – do uzgodnienia.

Zakres kontroli jakościowej produktu oraz forma atestu - do uzgodnienia.

3. Opakowanie:

- worki papierowe po ok. 25 kg na palecie (1000 x 1200) po ok. 1 000 kg netto
- big – bag po ok. 1 000 kg netto

Transport w innych opakowaniach – po uzgodnieniu.

4. **Transport drogowy, kolejowy:** nie podlega przepisom ADR, RID
(certyfikat klasyfikacyjny Nr 099/IPO/2003).

5. **Dodatkowe informacje:** karta charakterystyki.

