

**KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A.
W GRZYBOWIE 28-200 STASZÓW, POLSKA**



**SULPHUR MINES AND CHEMICAL WORKS „SIARKOPOL”
IN GRZYBÓW 28-200 STASZÓW, POLAND
Tel. (48)(15) 864 8000 Fax: (48) (15) 864 3717
e-mail :kizchs@pro.onet.pl**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

SIARKA MIELONA

1. Postać: proszek barwy żółtoszarej.

2. Parametry jakościowe:

- | | | |
|--|-------|-------|
| ▪ uziarnienie: | | |
| pozostałość na sicie 63 µm | % max | 2,0 |
| pozostałość na sicie 125 µm | % max | 0,2 |
| ▪ zawartość popiołu | % max | 0,04 |
| ▪ kwasowość w przeliczeniu na H ₂ SO ₄ | % max | 0,005 |

Parametry uziarnienia – do uzgodnienia.

Zakres kontroli jakościowej produktu oraz forma atestu – do uzgodnienia.

3. Opakowanie:

- worki papierowe lub polietylenowe po ok. 25 kg na palecie (1000 x 1200)
po ok. 1 000 kg netto
- big – bag po ok. 1 000 kg netto

Transport w innych opakowaniach – po uzgodnieniu.

4. Transport drogowy, kolejowy: nie podlega przepisom ADR, RID
(certyfikat klasyfikacyjny Nr 053/IPO-BC/2006).

5. Dodatkowe informacje: karta charakterystyki