

**KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A.  
W GRZYBOWIE 28-200 STASZÓW, POLSKA**

**SULPHUR MINES AND CHEMICAL WORKS „SIARKOPOL”  
IN GRZYBÓW 28-200 STASZÓW , POLAND  
Tel. (48)(15) 864 8000 Fax: (48) (15) 864 3717  
e-mail :kizchs@pro.onet.pl**



## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU**

### **SIARKA MIELONA**

**1. Postać:** proszek barwy żółtoszarej.

**2. Parametry jakościowe:**

▪ zawartość siarki (w suchej substancji)	% min.	99,95
▪ uziarnienie:		
pozostałość na sicie 63 µm	% max	2,0
pozostałość na sicie 125 µm	% max	0,2
▪ zawartość popiołu	% max	0,04
▪ kwasowość w przeliczeniu na H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	% max	0,005

Parametry uziarnienia – do uzgodnienia.

Zakres kontroli jakościowej produktu oraz forma atestu – do uzgodnienia.

**3. Opakowanie:**

- worki papierowe lub polietylenowe po ok. 25 kg na palecie (1000 x 1200)  
po ok. 1 000 kg netto
- big – bag po ok. 1 000 kg netto

Transport w innych opakowaniach – po uzgodnieniu.

**4. Transport drogowy, kolejowy:** nie podlega przepisom ADR, RID  
(certyfikat klasyfikacyjny Nr 053/IPO-BC/2006).

**5. Dodatkowe informacje:** karta charakterystyki